

Verbrauch von Rywalit® Lastodicht bei 0,5 mm Trockenschichtstärke ca. 0,8 mm Naßschichtstärke***	ca. 1,2 kg/m ² **
Farben	Blau und grau
Ablüftungszeit	ca. 1,5-2,5 Stunden* je Auftrag
Konsistenz	pastös, gut streich- und spachtelfähig
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Anzahl der Arbeitsgänge	Mindestens zwei
Feststoffgehalt	73%
ph-Wert	8,5
Viskosität	13.000 mPas
<p>* Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.</p> <p>** Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte.</p> <p>*** Die geforderte Trockenschichtstärke darf an keiner Stelle unterschritten werden.</p>	