

Verbrauch von Rywalit® DS 99 X Turbo 1K Pulver bei 2 mm Trockenschichtstärke (ca. 2,6 mm Nassschichtstärke) ^{***}	ca. 3,0 kg/m ^{2**}
Mischverhältnis	<ul style="list-style-type: none"> · Streich-/rollfähig ca. 5,5 ltr. Wasser- 20 kg Pulver · Spachtelfähig ca. 4,5 ltr. Wasser- 20 kg Pulver
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 50 Minuten*
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Anzahl der Arbeitsgänge	Mindestens zwei
Trocknungszeiten	ca. 2-3 Stunden je Schicht*
Belastbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> · regenfest ca. 2 Stunden* · begehbar ca. 5-6 Stunden* · überarbeitbar ca. 12 Stunden* · wasserbelastbar ca. 3 Tage*
<p>* Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.</p> <p>** Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte.</p> <p>*** Die geforderte Trockenschichtstärke darf an keiner Stelle unterschritten werden.</p>	